

Технические характеристики геосетки АГМ-Грунт

Характеристики	Ед. изм.	АГМ-Грунт 30	АГМ-Грунт 50	АГМ-Грунт 100
Тип сырья	-	полиэфир		
Разрывная нагрузка, в продольном/поперечном направлениях	кН/м	30/30	50/50	100/100
Тип пропитки	-	акриловая эмульсия		
Размер ячейки (стандартный)	мм	25x25, 40x40 (может производиться с различными размерами ячеек)		
Удлинение при разрыве, не менее	%	13	13	13
Форма поставки	-	в рулонах		
Длина	м	100	100	50
Ширина	м	От 1,00 до 5,20		
Поверхностная плотность, не менее	г/м ²	150	250	380
Технический документ	-	СТО 80193846-003-2012		

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).