

### Технические характеристики геотекстиль ДЮК

Характеристики	Ед. изм.	96 Д	96 Н	80 Д	80 Н	65 Д	Стандарт Д	Стандарт Н
Размер рулона	м	1,5/50	1,5/50	1,5/50	1,5/50	1,5/50	1,5/50	1,5/50
Поверхностная плотность	г/м <sup>2</sup>	96	96	80	80	65	110	110
Вес рулона	гр	7200	7200	6000	6000	4875	8250	8250
Толщина	мм	0,15	0,16	0,13	0,14	0,11	0,15	0,15
Прочность продольная	Н/50 мм	640	650	630	640	610	150	150
Прочность поперечная	Н/50 мм	600	610	590	600	570	150	150
Паропроницаемость	г/м <sup>2</sup> /24ч	30	6	30	6	40	12	7
Удлинение	%	16,7	17,2	18,2	18,7	20	15	15
УФ стабилизация	лет	1	1	1	1	1	1	1

Марка материала	Вес, гр/м <sup>2</sup>	Тощина, мм	Прочность, кН/м	Ширина/Длина, м
ГТДЮК-65 АР	65	0,12	12	до 1,5/50
ГТДЮК-160 АР/180 АРДР	160/180	0,2	20	до 4,2/200
ГТДЮК-180 АР/200 АРДР	180/200	0,25	30	до 4,2/200

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте [info.vectors@yandex.ru](mailto:info.vectors@yandex.ru), либо в разделе сайта [On-line заказ](#).