

Технические характеристики материала Heidelberg Vlies

№	Наименование основных показателей	Допустимое по техническим требованиям	Фактическое значение	Технические нормативные документы на испытания
1	Поверхностная плотность, гр/м ²	>280	438	ТУ ЦПИ-22 от 29.06.98г.
2	Толщина при нагрузке, мм	2 кПа	2	ТУ ЦПИ-22 от 29.06.98г.
		200 кПа	1,4	
3	Разрывная нагрузка на полоску шириной 5 см в направлении минимального сопротивления, кН	>0,8	0,8	ГОСТ 15902.3-79
4	Относительное удлинение при нагрузке 0,8 кН, %		80	ГОСТ 15902.3-79
5	Прочность при продавливании шариком, кН	>1,2	1,8	ГОСТ 8847-85
6	Коэффициент фильтрации при давлении в 200 кПа, м/сек	> 1*10 ⁻⁴	1,0*10 ⁻⁴	ТУ ЦПИ-22 от 29.06.98г.
7	Действующий диаметр пор, мкм		47	ТУ ЦПИ-22 от 29.06.98г.

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).