

Технические характеристики георешетки Геофлакс

Наименование показателя	Ед. изм.	Значения для георешётки Geoflax					
Толщина ленты георешётки	мм	1,25	1,35	1,5	1,60	1,80	2,00
Высота ленты	мм	50; 75; 100; 150; 200					
Прочность при растяжении в продольном направлении, не менее							
Неперфорированной ленты по ГОСТ 11262	кН/м	15	18,5	22	24	28	30
Сварного шва по ГОСТ 16971	кН/м	10	12	15	18	20	24
Относительное удлинение неперфорированной ленты (при разрыве/пределе текучести)	%	Не менее 250 / Не более 30					
Жесткость ребра	сН	1000					2500
Температура эксплуатации	°С	От - 60 до + 70					
Температура монтажа	°С	От - 40 до + 50					
Гибкость при отрицательных температурах		Не выше минус 40°С					
Химическая стойкость	pH	4 - 9					
Грибостойкость		Не выше ПГ113					
Токсичность		Отсутствует					
Устойчивость к воздействию солнечной радиации		Высокая					
Морозостойкость		Соответствует СНиП 2.05.02-85					
Срок эксплуатации		50 лет					

Сырьё: полимерные ленты из полиолефинового гранулята

Оформить заявку на георешетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).