

Технические характеристики геосетки Fornit

Наименование показателя	Ед. изм.	Fornit 20/20	Fornit 30/30	Fornit 40/40	Fornit 60/60	Fornit 80/80
Сырьё	-	PP (полипропилен)				
Покрытие	-	полимерное	полимерное	полимерное	полимерное	полимерное
Поверхностная плотность	г/м ²	150	270	330	470	680
Предельная прочность						
- в продольном направлении	кН/м	13	30	40	60	80
- в поперечном направлении	кН/м	20	30	40	60	80
Предел прочности на разрыв при 2% растяжении						
- в продольном направлении	кН/м	5	12	16	24	30
- в поперечном направлении	кН/м	7	12	16	24	30
Предел прочности на разрыв при 5% растяжении						
- в продольном направлении	кН/м	9	24	32	45	64
- в поперечном направлении	кН/м	14	24	32	45	64
Размер ячейки	мм x мм	15 x 15	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40x40
Стандартный размер рулона						
- ширина	м	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
- длина	м	200	200	200	200	200

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).